

EMULSION DE BITUME BITUMULS C

CATIONIQUE* A RUPTURE RAPIDE

POUR REPARATION ET ENTRETIEN DE PETITES SURFACES DE VOIRIES GRAVILLONNEES ou « GOUDRONNEES ».

Conforme aux spécifications de la norme NF EN 13808

DOMAINES D'APPLICATION :

BITUMULS est une émulsion cationique à rupture rapide spécialement élaborée pour :

- **Revêtements généraux** (Monocouche, Monocouche double gravillonnage, Bicouche, Bicouche pré gravillonnés et monocouches pré gravillonnés),
- **Enduits superficiels** à hautes performances : cohésion importante et immédiate.
- **Pénétrations, joints,**
- **Enduits de cure pour protection de traitement de sols**
- **Couches d'accrochage pour enrobé à chaud conformément à la norme NFP98-150-1**

CONDITIONNEMENT :

BITUMULS est conditionnée en **Bidons plastiques 10 et 20 L avec bouchon verseur intégré** (type bidon huile).

- Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs (Entre 5 et 80°C).
- Bien agiter avant emploi.
- Refermer hermétiquement.
- Conservation maximale : **6 mois. (6 M)**
- Ne pas diluer.

DOSAGE conseillé pour un trafic T5 (< 10 P.L / jour):

Pour application de type **Monocouche** : **1,5 Kg / M²**
Bi couche : **2,8 Kg / M²**

€

(*) Ph compris entre 2.5 et 3.5.



2, rue Roger Dion
41000 Blois
Tél. 02 54 58 23 10
Fax 02 54 58 23 14
E-mail: bituvia@bituvia.fr

Date de création 14/02/2013 Indice n°6 010319/ révision 24 /10/22

EMULSION DE BITUME BITUMULS C CATIONIQUE* A RUPTURE RAPIDE

POUR REPARATION ET ENTRETIEN DE PETITES SURFACES DE VOIRIES GRAVILLONNEES ou « GOUDRONNEES ».

Conforme aux spécifications de la norme NF EN 13808

MISE EN OEUVRE :

La mise en œuvre de **BITUMULS** doit se faire :

- sur un **support propre**. Après un balayage efficace, une aspiration est recommandée, afin d'éliminer les résidus et la poussière qui peuvent nuire à l'adhésion de l'émulsion.
- après vérification de l'état de la **couche de surface**, un support trop **grossier** entraînerait l'accumulation d'émulsion dans les creux et un collage insuffisant sur les crêtes.
- sur un **support sec** ou **légèrement humide**, mais en aucun cas sur une zone détrempee ou gelée (La température du support doit être supérieure à 10°C).
- par **beau temps, sec ou humide**, mais en aucun cas par temps pluvieux ou froid. (Température d'épandage entre 10°C et 60°C).
- de manière uniforme, suffisante mais non excessive et adaptée à l'utilisation.
- avec un **matériel adéquat** à l'application (lance d'épandage, arrosoir...) et en **bon état** (non bouchés, pas de restes d'autres émulsions...), pour en limiter la consommation et en assurer les qualités.
- protégée de toutes **circulation** et **contaminations** (sablage, projections diverses....).

La **mise en circulation** (à vitesse réduite si impérative) ou la mise en œuvre de **l'enrobé** doivent se faire après **mûrissement** (évacuation de l'eau, sensation collante au doigt sans adhésion du bitume à celui-ci) afin d'assurer la cohésion nécessaire du liant résiduel à son adhésion au support.

La **vitesse de rupture** (perte de l'eau de l'émulsion) et donc de **séchage** peut être plus ou moins rapide (10 mn maximum) selon les **conditions atmosphériques** (température élevée, ensoleillement important, humidité restreinte et vent suffisant accélèrent la rupture) et conditionne le choix de l'émulsion à utiliser (consulter le **service technique BITUVIA**).

RECOMMANDATIONS:

Les principaux risques liés à l'utilisation de **BITUMULS** (compte tenu de la composition et de la température) dans des conditions normales d'utilisation résultent d'éventuelles projections, ou d'irritations cutanées d'où la nécessité de:

- Porter **vêtements et appareils de protection** appropriés pour se protéger la peau, les mains et les yeux.
- En cas de souillures sur la peau, se laver abondamment à l'eau, puis si nécessaire enlever le bitume à l'aide d'huile de paraffine ou de savon prévu à cet effet.

N'utiliser ni solvant aromatique ou chloré, ni carburant.

- En cas de contacts avec les yeux, transporter immédiatement en milieu hospitalier spécialisé.
- En cas d'ingestion, transporter immédiatement en milieu hospitalier spécialisé.
- Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les conditions d'utilisations.
- Ne se débarrasser de ce récipient et de ce produit qu'en respectant les précautions d'usage.
- Respecter les règles élémentaires d'hygiène et de sécurité.
- Peut provoquer des irritations cutanées



AVANTAGES :

L'utilisation de l'émulsion BITUMULS C en bidon de 10 et 20 litres permet l'économie de gros engins de chantier tels que : les points à temps (PATA) ou autres répandevuses.

Stockabilité / disponibilité: Hors gel ; Existe en **6M** (6 Mois) / + **Visqueuse (VISCO + 6M)**.

2, rue Roger Dion
41000 Blois
Tél. 02 54 58 23 10
Fax 02 54 58 23 14
E-mail: bituvia@bituvia.fr

Date de création 14/02/2013 Indice n°6 010319/ révision 24 /10/22